



ภาชนะ

ที่ วท 0307/ 613

ถึง บริษัท ฟอรัคคอนไทย ซีลแลนท์ จำกัด

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง Super Nail หมายเลขปฏิบัติการ L60/07223.1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ตามคำร้อง เลขรับ L60/07223 วันที่ 31 ตุลาคม 2560

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ



กองวัสดุวิศวกรรม

โทร. 0 2201 7130

โทรสาร 0 2201 7127

E-mail : physics@dss.go.th



กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานการทดสอบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง

Super Nail

เครื่องหมาย / ตรา

FORCON-D

หมายเลขปฏิบัติการ

L60/07223.1

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผลการทดสอบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ความแข็ง, ซอร์เอ

78

ระยะเวลาการแห้งตัว, นาที่

17

ความถ่วงจำเพาะ (ภายหลังจากทำให้คงรูปเป็นระยะเวลา 21 วัน), กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

1.11

ความต้านแรงลอก, นิวตันต่อความกว้าง 25 มิลลิเมตร

- แผ่นมอร์ตาร์

55.6

- แผ่นอะลูมิเนียม

56.4

- แผ่นไม้

57.5

- แผ่นกระจก

58.2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมายเลขปฏิบัติการ L60/07223.1

ชื่อผู้ให้บริการ บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแลนท์ จำกัด
ที่อยู่ผู้ให้บริการ 100/58 หมู่ 1 ถนนสามโคก-ปทุมธานี ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 12160
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวน้ำตาสีน้ำตาลอ่อน บรรจุในหลอดอะลูมิเนียม



วันที่ทดสอบ 21 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560
วิธีทดสอบ 1. ความแข็ง : ASTM C661-15
2. ระยะเวลาแห้งตัว : ASTM C679-15
3. ความถ่วงจำเพาะ : ASTM D792-13
4. ความต้านแรงลอก : ASTM C794-15a

ผู้รับรอง

(นางอรสา อ่อนจันทร์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน

(นางสาวนันทน์ แม่)

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ